



nida Hydro

PŁYTA GIPSOWA DO ŚRODOWISK MOKRYCH I WILGOTNYCH

Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku

Opis

Opis. Płytę NIDA Hydro można stosować w środowiskach z bardzo wysoką zawartością wilgoci w powietrzu. Dodatkowo płyta charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na uderzenia oraz zwiększoną izolacyjnością akustyczną w porównaniu ze standardowymi płytami gipsowo-kartonowymi.

Wygląd

Płyta NIDA Hydro jest koloru pomarańczowego po obu stronach płyty. Posiada krawędź wzdłużną płyty typu KS (krawędź spłaszczona).

Skład płyty

Rdzeń płyty został wzbogacony środkami zmniejszającymi wchłanianie wody oraz eliminującymi powstawanie pleśni. Powłoka zewnętrzna jest wykonana z materiału na bazie włókna szklanego.

Główne cechy systemu

- Odporność na działanie wody i wysoką wilgotność.
- Odporność na zmienne warunki atmosferyczne (deszcz, mróz).
- Odporność na uderzenia (oznaczenie „I” wg EN 15283-1).
- Łatwość obróbki. Identyczna z tradycyjnym systemem suchej zabudowy.
- Łatwość montażu. Nie ma potrze-

by wstępnego nawiercania przed przykręcaniem.

- Łatwość cięcia, za pomocą standardowego nożyka do płyt g-k.
- Łatwość przenoszenia. Lżejsza od płyty cementowej, waga zaledwie 10,8 kg/m².
- Wysoka stabilność wymiarów.
- Odporność na powstawanie pleśni.
- Możliwość stosowania jako podkład pod glazurę, farbę, wełnę/styropian lub tynk zewnętrzny (np. zewnętrzny sufit podwieszany).

Zastosowanie

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń:

- Jako podkład pod glazurę w pomieszczeniach wilgotnych (łazienka, kuchnia).
- Jako okładzina ściany lub sufitu w pomieszczeniach wilgotnych:
 - pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach;
 - pomieszczenia sanitarne w budynkach użyteczności publicznej;
 - restauracje, stołówki;
 - baseny, łaźnie;
 - garaże, piwnice;
 - pomieszczenia, w których jest wymagana odporność na powstawanie pleśni.



Do stosowania na zewnątrz budynków:

- Jako podbitka dachowa lub sufit podwieszany / okładzina sufitowa - obróbka finalna powierzchni przez bezpośrednie nałożenie tynku zewnętrznego lub pomalowanie odpowiednią farbą. Istnieje możliwość zamocowania do systemu wełny fasadowej / styropianu przy pomocy odpowiednich wkrętów firmy Koelner (montaż do profili NIDA):
 - domy jednorodzinne i wielorodzinne;
 - biurowce;
 - parkingi, budynki garażowe;
 - hotele;
 - budynki użyteczności publicznej.
- Jako warstwa elewacji zewnętrznej (okładzina ścienna) pod zastosowanie wełny / styropianu i tynku zewnętrznego:
 - centra handlowe;
 - budynki szkieletowe;
 - hotele.

Transport i montaż płyt

Sposób transportowania, montażu, cięcia oraz wkręcania wkrętów jest identyczny jak w przypadku standardowych płyt Siniat. Waga płyty NIDA Hydro jest zbliżona do wagi płyty NIDA Ogień PLUS 12,5 mm i 15,0 mm. Transport i montaż płyt powinien odbywać się zgodnie z ogólnymi zaleceniami producenta.

Spoinowanie połączeń pomiędzy płytami gipsowymi NIDA Hydro

Spoinowanie połączeń pomiędzy płytami gipsowymi NIDA Hydro

powinno się odbywać przy użyciu gotowej masy szpachlowej NIDA Hydromix. Tylko ta masa, zastosowana wspólnie z płytą NIDA Hydro, zapewnia odporność na działanie wody. Do wzmocnienia połączeń między płytowych nie należy stosować taśm papierowych, lecz taśmę samoprzylepną NIDA lub taśmę z włókna szklanego NIDA. Spoinowanie przeprowadza się zgodnie z ogólnymi zaleceniami producenta.

Wykańczanie powierzchni płyt gipsowych NIDA Hydro

Elementy wykonane z płyt gipsowych NIDA Hydro mają gładką powierzchnię, doskonale nadającą się do dalszego wykańczania: malowania i pokrywania różnymi materiałami wykończeniowymi. Należy przestrzegać zaleceń producentów farb, tapet czy płytek ceramicznych. Do osiągnięcia idealnie gładkiej powierzchni, np. pod malowanie, zaleca się wykonanie całopowierzchniowego wyszpachlowania powierzchni gotową masą szpachlową NIDA Hydromix.

Magazynowanie

Płytę gipsową NIDA Hydro należy magazynować pod zadaszeniem.

Bezpieczeństwo

Produkt nie zawiera niebezpiecznych związków. Rdzeń gipsowy oraz materiał powlekający rdzeń zawierają wełnę szklaną. W przypadku cięcia płyty urządzeniem szybkoobrotowym należy stosować maskę ochronną.

Dane techniczne

Grubość płyty	12,5 mm	15,0 mm
Długość płyty	2600 mm	2400 mm
Szerokość płyty	1200 mm	1200 mm
Ciężar płyty 12,5 mm	10,8 kg/m ²	13,5 kg/m ²
Wytrzymałość na zginanie pr EN 15283 - 1	kierunek wzdłużny > 600 N	kierunek wzdłużny > 650 N
Obciążenie niszczące	kierunek poprzeczny > 280 N	kierunek poprzeczny > 300 N
Reakcja na ogień EN 13501-1	A2-s1.d0	A2-s1.d0
Współczynnik przewodzenia ciepła pr EN 15283 - 1	0,25 W/mK	0,25 W/mK
Wchłanianie wody pr EN 15283 - 1	GM - H1 Całkowite wchłanianie wody < 3% po 2 godzinach. Powierzchniowe wchłanianie wody < 100 g/m ²	GM - H1 Całkowite wchłanianie wody < 3% po 2 godzinach. Powierzchniowe wchłanianie wody < 100 g/m ²
Przepuszczalność pary wodnej (μ) pr EN 15283 - 1	10	10
Odporność na uderzenia pr EN 15283 - 1	Typ I Płyta o zwiększonej odporności na uderzenia Wgniot < 15 mm	Typ I Płyta o zwiększonej odporności na uderzenia Wgniot < 15 mm

Atesty i certyfikaty

Spełnia wymagania normy	EN 15283-1
Deklaracja zgodności	✓
Atest Higieniczny PZH	✓
Karta charakterystyki	✓

SINIAT SP. Z O.O.
ul. Przecławaska 8
03-879 Warszawa
Info NIDA: 801 11 44 77
www.siniat.pl

